



ООО «КВАДРО-СТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью

«КВАДРО-СТРОЙ»

394026, г.Воронеж, ул.Машиностроителей, дом 2, оф.2

ИНН 3662283204 КПП 366201001

Телефоны: (473) 228-40-30

e-mail: 2289002@mail.ru

Директор Дудина Елена Анатольевна

™ HardMax Express

ЭМАЛЬ ГЛАДКАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ОПИСАНИЕ Модифицированный алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ Для металлических и деревянных поверхностей требующих хороших декоративных свойств и длительного срока службы в атмосферных условиях и внутри помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Строительные конструкции, складские помещения, торговые павильоны, ангары, ворота, двери, навесы, металлическая мебель, декоративные ограждения, фонарные столбы, парковые и садовые скамейки, мостики, цветочницы, беседки, садовые арки, игровые и спортивные детские площадки.

СВОЙСТВА Эмаль быстро высыхает. Образует покрытие стойкое к воздействию воды, бытовых моющих средств и промышленных масел. Прекрасно выдерживает царапание, удар и др. механические нагрузки, имеет стабильный блеск и отличную стойкость к УФ-излучениям. Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренно-холодном климате сохраняет свои защитные свойства в течение 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Различных цветов
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°C, с	80-150
Степень разбавления до вязкости 28-30с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, %, не более	25
Степень перетира, мкм, не более	25
Время высыхания до степени 3 при температуре: - (20±2)°C, ч, не более - (80±2)°C, ч, не более	 6 0,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более	100 (в зависимости от цвета)
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45°), %, не менее	50
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее	0,15
Адгезия пленки, баллы, не более	1



ООО «КВАДРО-СТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью

«КВАДРО-СТРОЙ»

394026, г.Воронеж, ул.Машиностроителей, дом 2, оф.2

ИНН 3662283204 КПП 366201001

Телефоны: **(473) 228-40-30**

e-mail: 2289002@mail.ru

Директор Дудина Елена Анатольевна

Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, см, не менее	50
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, ч, не менее	
- воды	24
- 0,5%-ного моющего средства	24
- индустриального масла	24

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий, подготовленных к окрашиванию, должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки и загрязнений.

Эмаль рекомендуется наносить на грунтовки «Экспресс», ГФ-0119, ГФ-021.

ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ

Обеспечить температуру эмали 15-25°С, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха не ниже 10°С. Относительная влажность воздуха не выше 80%.

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, краскораспылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

6 ч при (20±2)°С.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Эмаль наносят в 2-3 слоя.

ТОЛЩИНА ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ

18-23 мкм

РАСХОД

70-150 г/м².

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Уайт-спирит, сольвент.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению пропитки приведены в Паспорте безопасности вещества.



ООО «КВАДРО-СТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью

«КВАДРО-СТРОЙ»

394026, г.Воронеж, ул.Машиностроителей, дом 2, оф.2

ИНН 3662283204 КПП 366201001

Телефоны: **(473) 228-40-30**

e-mail: 2289002@mail.ru

Директор Дудина Елена Анатольевна

**ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты изготовления.

**НОРМАТИВНЫЙ
ДОКУМЕНТ**

СТО 54651722-003-2007

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ

Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000061.06.11

Декларация о соответствии

Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

ДОКУМЕНТЫ

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта.

При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.