ООО «КВАДРО-СТРОЙ»
Общество с ограниченной ответственностью
«КВАДРО-СТРОЙ»
394026, г.Воронеж, ул.Машиностроителей, дом 2, оф.2
ИНН 3662283204 КПП 366201001
Телефоны: **(473) 228-40-30**
e-mail: 2289002@mail.ru
Директор Дудина Елена Анатольевна

™NonaTech

Акриловая штукатурка КОРОЕД

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеновое фактурное покрытие для внутреннего и наружного применения, в качестве защитно-отделочного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления.

СВОЙСТВА

Штукатурка поставляется в ведре, уже готовая к применению. Фактура имеет своеобразный рисунок канавок (бороздок), который может быть круговым, хаотичным, вертикальным или горизонтальным в зависимости от метода затирки. Различается глубиной и шириной следа, в зависимости от размера фракции наполнителя. По желанию заказчика осуществляется колеровка в более 5000 оттенков.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Обеспыленная и очищенная от загрязнений, снижающих адгезию штукатурки (высолы, масляные и жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо обработать грунтовкой «NovaTech PutzGrund», заколерованной в цвет штукатурки. Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать тихоходным миксером до однородного состояния. Для облегчения работы допускается разбавлять материал в ведре питьевой водой в количестве не более 2% от массы материала. В этом случае в каждое ведро одного цвета добавлять строго одинаковое количество воды. Штукатурка наносится на подготовленное основание с помощью терки из нержавеющей стали слоем, толщиной фактурного зерна вертикальной полосой. Излишек раствора снимается и перемешивается в ведре. После нанесения материал затирается пластиковой теркой круговыми движениями. Возможно нанесение штукатурки пневматическим пистолетом для тонкодисперсных штукатурок. Работы проводятся от +5°С до + 30°С. Стены необходимо предохранять от воды на период высыхания покрытия. В жаркое время года необходимо предохранять нанесенный слой от прямого нагрева солнцем. Время высыхания штукатурки зависит от основания,

ООО «КВАДРО-СТРОЙ»
Общество с ограниченной ответственностью
«КВАДРО-СТРОЙ»
394026, г.Воронеж, ул.Машиностроителей, дом 2, оф.2
ИНН 3662283204 КПП 366201001
Телефоны: **(473) 228-40-30**
e-mail: 2289002@mail.ru
Директор Дудина Елена Анатольевна

температуры и относительной влажности воздуха и составляет 12-48 часов.

СОСТАВ	Стирол-акриловая дисперсия, микромраморный наполнитель, мраморная крошка, функциональные добавки, вода.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Расход при нанесении с зерном 1,0 - 1,5 мм – до 2,4 кг/кв. метр Расход при нанесении с зерном 1,5 - 2.0 мм – до 3,2 кг/кв. метр Расход при нанесении с зерном 2,0 - 3.0 мм – до 4,8 кг/кв. метр
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Избегать контакта штукатурки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании штукатурки в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Штукатурка фасуется в пластиковые ведра по 16 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25°С. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления.